

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-163904

(43) Date of publication of application: 24.07.1986

CO8F 8/48

(71)Applicant: KURARAY CO LTD

2)Date of filing :

(72)Inventor: TAKAMATSU HIDEO

YOSHIZAWA TAMAE OTSUKA KIYOTO OSADA SHIRO

(54) PRODUCTION OF CYCLIZED CONJUGATED DIENE POLYMER

14.01.1985

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled cyclized polymer of a shart MW distribution, by adding a phenolic compound to a conjugated diene polymer solution obtained by solution polymerization by use of an organolithim compound and reacting the mixture in the presence of a specified Brensted acid.

CONSTITUTION: A conjugated diene (e.g., isoprene) is solutionpolymerized at 0W150° C for 0.1W100hr in an organic solvent in the presence of an organolithium compound (e.g., methyllithium) to obtain a solution of a conjugated diene poly mer of a weightaverage MW of 10,000W1,000,000. A phenolic compound (e.g., 2,6di-tert-butyl-4-mthylphenol) is added to the above solution, and the resulting solution is subjected to a cyclization reaction at 0W200° C in the presence of a Lewis acid selected from thin halides and titanium halides and a Brensted acid selected from

sulfonic acid of formula I (wherein R is alkyl or aryl) and haloacetic

acids of formula II (wherein X is a halogen and n is 0W2).

R-SO₄H

ľ.

Hn X3-n C COOR

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 163904

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)7月24日

C 08 F · 8/48

7167-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

60発明の名称

共役ジェン系重合体環化物の製法

爾 昭60-4461 ②特

雄

頤 昭60(1985)1月14日 20世

秀 松 79発 明 考

茨城県鹿島郡神栖町東和田36番地 クラレイソプレンケミ

カル株式会社内

珠 沢 恵 鲷 者 吉 @発

倉敷市酒津1621番地 株式会社クラレ内

濟 人 明 塚 砂発 者 大 司

倉敷市酒津1621番地 株式会社クラレ内

郎 個発 眀 考 長 H

倉敷市酒津1621番地 株式会社クラレ内

株式会社クラレ ⑪出 顋 人

倉敷市酒津1621番地

邳代 理 弁理士 本 多

98

(1) 共役ジェン系重合体を有機熔箕中でハロゲン

1. 発明の名称

共役ジェン系重合体頭化物の製法

2 特許請求の範囲

環化物の製法。

化スズおよびハロゲン化チタンからたる群より 選ばれるルイス酸、ならびに一般式 R-SO:H(式 中、Rはアルキル基またはアリール基を示す) で表わされるスルホン酸および一般式 Hn X1-n C COOH (式中、Xはハロゲン原子を示し、 idtoから2の整数を示す)で表わされるハロ ゲン化酢酸からなる群より選ばれるプレンステ ッド酸の存在下に反応させて共役ジエン系重合 体の類化物を製造するにあたり、前配共役ゾエ ン系重合体の有機溶剤溶液として、有機リチウ ム化合物を用いて得られた共役ジェン系重合体 **溶液にフェノール系化合物を添加してなる溶液** を用いることを特徴とする共役ジェン系重合体

(2) フェノール系化合物がα位にアルキル基を有

するフェノール系化合物である特許額求の範囲 第1項記載の製法。

- (3) フエノール来化合物が、 2,6 ジーヒーブチ ルー4ーメナルフエノール、6-(4-ヒドロ キシー 3.5 ージー L ー ブチルアニリノ) ー 2,4 ーピスオクチルー 1,3,5 ートリアジンまたは 2, 2'ーメチレンーピス(4ーメチルー6ー६ー プチルフェノール)である特許請求の範囲第1 項記載の製法。
- (4) フェノール系化合物を設化合物中のフェノー ル性水酸基が有機リチウム化合物のリチウムに 対し 0.8 ~ 2 0 当量となる割合で使用する特許 請求の範囲第1項、第2項または第3項記載の
- (5) ルイス酸が、四塩化スズであり、かつブレン ステッド酸がメタンスルホン酸、エタンスルホ ン酸、アロバンスルホン酸、アタンスルホン酸、 ペンゼンスルホン酸またはトルエンスルホン酸 である特許請求の範囲第1項、第2項、第3項 せたは第4項記載の製法。

of the project to be experienced.

特開昭61-163904(2)

3、 発明の詳細を説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高品質の共役ジェン系重合体の環化物を製造する方法に関する。特には半導体製造用のフォトレジストに適した品質を有する共役ジェン系重合体の環化物を容易に製造する方法に関する。

(従来の技術)

いりる存在粘度を示す分子量を有する合成共役
ジェン系重合体の製造方法としては、アニオン
重合触媒を用いる溶液重合法が適している。環
化反応は有機溶媒の存在下に行なわれる。前記
重合に用いられる溶媒と環化反応に用いられる
溶媒が同種の場合、共役ジェンの溶液重合後の
生成重合体溶液を直接環化反応に付すことがで
きる。

ている。一般に、現化物の分子量分布が狭いと 解像度にすぐれたフォトレジストが得られ、また、現化物の環化率は 40~75 %の範囲内に あるのが好ましく、環化物の分子量と共にフォ トレジストの感度および残蹊性に大きな影響を 与える。

狭い分子量分布および環化反応を容易に行え

止のためにメタノールまたはエタノールを用いること以外は上記と両様の方法も知られている (特開昭 59-96112 号公報書照)。

これらの方法は、共役ジェンを溶液重合する 工程、生成重合体溶液から重合体を単離する工程、重合体を操化溶媒に溶解する工程かよび環 化反応を行なり工程からなる方法に比較して工程の簡略化および省力化の点でメリットがある。

特開昭61-163904(3)

. 1

おいて環化触媒として用いられるホウ素を含む 化合物を生成環化物から完全に除去することが 困難である。

本発明者等は、環化反応の検討から上記問題 点を解決する方法として、環化反応に用いる触 ほとしてハロゲン化スズおよびハロゲン化チタ ンからなる群より選ばれるルイス酸、並びに一 般式 R-80.H (式中、Rはアルキル基またはア リール基を示す)で表わされるスルホン酸およ びー投式 Ha Xi-a C COOH (式中、Xはハロゲン原 子を示し、mは0~2の整数を示す)で表わさ れるハロゲン化酢酸からなる群より避ばれるブ レンステツド酸からなる日臨電系触媒(以下、 特定のルイス酸-プレンステツド酸2成分系触 媒主たは単に2成分系触媒と記すこともある) を用いる方法を見出し、既に特許出願を行なつ ている(特顧昭 5 9 -4 2 4 3 4 号かよび同 5 9 -146554号)。なお、前記2成分系触媒は剪記 出願の明細書で示されているように高い選択性 および高い活性を有する。

の値(Me/Me)を大きく変化させることなく、 容易に高品質の共役ジェン系重合体環化物を製 造する方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、ゲル化または着色をも たらす副反応を伴うことなる。な時間で、原い分子量分布を有する高環化率の 役 ジェン系電合体環化物を製造する方法を提供 することにある。なお、上配において、ゲル化 をもたらす副反応を伴うことがないとは、反応 都で孔径 1 μm のメンプランフィルターで したときフィルター上にゲルが実質上残らない ことを意味する。

さらに、本発明の他の目的は、例えばIC等の半導体製造用のフォトレジストに渡した環化物を製造する方法を提供することにある。 なか、該フォトレジストに適した環化物としては、分子量分布が狭く、環化率が40~75%であつてゲルまたは触媒残産を実質的に含まず、またホウ素を含む化合物またはリンを含む化合物をなされている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかるに、有機リチウム化合物を用いて溶従 重合して得られる共役ジェン系重合体溶液に値 ちに前記2成分系触媒を添加して環化反応を行 なりと、該2成分系触媒の有する選択性かよび 活性が最われ、該2成分系触媒を用いるメリッ トがなくなる。

[問題点を解決するための手段]

本発明によれば、前述した目的は、共役ジェ ン系重合体の有機溶媒中でハロゲン化スズおよ びハロゲン化チョンからなる群より選ばれるル イス酸、たらびに一般式 R-SOaH (式中、 R は アルキル基もたはアリール基を示す)で表わさ れるスルホン酸かよび一般式 HnXs-aCCOOH (式 中、又はハロゲン原子を示し、■は0~2の竪 数を示す)で表わされるハロゲン化酢酸からな る群より選ばれるプレンステッド酸の存在下に 反応させて共役ジェン系重合体の環化物を製造 **するにあたり、前記共役ジエン系重合体の有機** 溶剤溶液として、有機リチウム化合物を用いて 磨液重合して得られた共役ジェン系重合体格液 にフェノール系化合物を添加してなる俗液を用 いることを特徴とする共役ジエン系重合体現化 物の製法によつて達成される。

本発明において環化反応の原料となる共役 ジェン系重合体は重合触媒として有機 リチウム化合物を用い、共役 ジェンを有機 容 解中で 配合す

るととによつて得られる。

ことで使用される共役ジェンの例としてはイソプレン、ブタジェン、フェニルブタジェンや よびそれらの混合物が挙げられる。なかでもイソプレンが好ましい。なお、少量(たとえば、単量体に対して10重量%)であれば前記共役ジェンの一部をスチレン、αーメチルスチレン、エチレン、プロピレン、イソプチレンまたはアクリロニトリル等の共役ジェンと共重合可能な不飽和単量体で置換してもよい。

また、とこで使用される有機リチウム化合物としては、一般式 RLiで表わされるモノリチウム化合物が好ましい。前記一般式中、ドは炭化水素残基を示し、好ましい炭化水素残基はアルギル基をよびアリール基である。炭化水素残基の皮素数は1~12であるのが好ましい。具体的なものとしては、メチルリチウム、エチルリチウム、プテルリチウム、ペンチルリチウム、フェルリチウム、フェルリチウム、フェルリチウム、フェルリチウム、フェルリチウム、フェ

の使用が好ましい。なか、前記有機溶媒は重合 終了後、系を環化反応に適した濃度にするため 系を新訳する場合にも用いられる。

重合は、通常、有機容謀に共役ジェンを溶解し、これに有機リチッム化合物を認加することによつて、または有機容謀に有機リチッム化合物を添加しておき、これに共役ジェンを添加することによつて行なわれる。

重合系における共役シェンの容液 決度は、特に限定されないが、10~90重量 %、好しくは20~80重量 %の範囲内が迎ましい。この範囲内にあると、重合の制御が容易であり、効率的に重合が行なわれる。

この重合において、生成共役ジェン系重合体の平均分子量は、有機リチウム化合物中のリチウムに対する共役ジェンのモル比に共役ジェンの分子及を乗じた値となる。そのため、有機リチウムの使用量は若干の補正が必要であるが、所選とする平均分子量により一義的に決められる なお、本発明において共役ジェン系重合体

ニルリチウム、トリルリチウム、ナフチルリチウム等のアリールリチウムが挙げられる。このような有機リチウム化合物を用いることにより、一般に、数平均分子量に対する重量平均分子量の比(Mw/Mx)が2・0以下、好適な場合には1、5以下の狭い分子量分布を有し、しかも環化反応を容易に行ないうる溶液粘度を示す分子量を有する共役ジェン系重合体が極めて容易に得られる。

の重量平均分子量は 1 0,0 0 0 ~ 1,000,000 の 範囲内にあるのが好ましい。 なか、 半導体製造用フォトレジストに選した環化物のための原料共役ジェン系重合体の重量平均分子量は、 フォトレジストの 感度、 残膜性 かよび フォトレジストの 調製時の作業性の点から 3 0,0 0 0 の の 範囲内にあるのが望ましい。

重合温度は、0~150℃、好ましくは20~100℃の範囲内が望ましい。重合時間は、重合率が100%に達する時間であればよく、一般には0.1~100時間、好選には0.5~20時間である。

この重合により、所望の分子量で、しかも分子量分布の狭い共役シェン系重合体の溶液が得られるが、生成重合体はいわゆるリビングポリマーであり、活性末端を有する。本発明の方法にかいては該リビングポリマーを環化反応に供するに先立つて該活性末端を失活させることが必要である。

特開昭61-163904(5)

本発明によれば、該生成重合体活性末端の失活は、フェノール系化合物の添加によつて行なりととにより、現化反応が支障なく進行することが見出された。フェノール系化合物の代りにフルコールを用いた場合には環化反応は円滑に進行しない。

とこで使用されるフェノールとなるとも 1 個有子のにフェノール性水酸基を少なくとも 1 個有子の化合物である。具体例としてレール、 2 ー ガナルー 4 ー ヒドロキシアニソール、 3 ー ブナルー 4 ー ヒドロキシアニソール、 5 ー リー・2・4 ー ピー・2・4 ー ピー・2・5 ー ピー・3・5 ー ピー・3・5

りを抑えるととが困難となり、分子量分布の狭い環化物を得ることができなくなる。一方、前記当量比が大き過ぎる場合には、 類化反応時の反応速度の低下、さらには生成環化物の環化率の低下が著しくなる。

フェノ ~ ル系化合物は、重合終了後の共役ジェン系重合体溶液に添加する際に重合溶媒と同じ溶剤に溶解して用いてもよい。フェノール系化合物の添加による重合停止後、生成溶液は引き続き2成分系触媒による環化反応に供される。

 4.6 ートリス(3.5 ージー t ープチルー4 ーヒドロキシベンジル)ベンゼン、さらには分子中にフェノール性水酸基を 4 個以上含有する p で で って クールの が 挙 げ られる。 これらの なかで も ロ 位にアルキル 基を f ナル 基を f ナル ストルストルストリー 2.4.6 ージーメチルード ストリア ジンまた は しょく アチルフェノール)等が 好ましい。

これらのフェノール系化合物は、単独でも使用できるが、2種以上組合せて使用することもできる。

フェノール系化合物の使用量は重合に用いられる有機リチウム化合物のリチウムに対するフェノール系化合物のフェノール性水酸器の当量比が 0.8~20、好ましくは、1~15の節囲内のほとたる量が遅ましい。この当量比が小さ過ぎる場合には環化反応時の分子量分布の拡が

四邦化スズ、四塩化スズ、四臭化スズ、四天化スズ、二邦化スズ、二塩化スズ、二臭化ンス、四共化ナタン、四共化ナタン、三共化チタン、三共化チタン、三共化チタン、三共化チタン、二臭化チタン、二臭化チタン、たけられる。 とれらのなか は 四臭化チタン等の四ハロゲン化物、特に四塩化スズが好ましい。

また、本発明で2成分系触媒のもうひとつの 触媒成分として使用するブレンステッド酸は、 一般式(1) R—SO3H で表わされる有機スルホンの または一般式(2) HaXi-a CCOOHで表わされるロ ゲン化酢酸である必要がある。前記以外のアレ ンステッド酸例えば健酸、安息管験またはマリ チル酸等を前配特定のルイス酸と併用してが大け が、類性の触媒は得られず、類化反応速度がある。 ならず、短時間で高環化率の環化物が得られるの。 ない。前記一般式(1)中、 R はアルキル基または

特開昭61-163904(6)

アリール基を示す。それらの基は1~10の炭 素数を有するのが好ましい。前記アルキル基と してはメチル、エチル、自動量プロピル等の低級 アルキル基が、またアリール基としてはフェニ ル、トリルまたはナフチル基等が好ましい。ま た、前記一般式(2)中、※は弗索、塩素、臭素ま たは妖器のハロゲン原子を示し、コは0~2の 整数である。代表的な有機スルポン酸の例とし ては、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、 1一プロパンスルホン酸、1一ブタンスルホン 酸、1一ペンタンスルホン酸、1一ヘキサンス ルホン酸、2ープタンスルホン酸、2ーペンタ ンスルホン酸、3一ペンタンスルホン酸、2一 ヘキサンスルホン酸、3一ヘキサンスルホン酸 等の直鎖状アルキル基を有するスルホン酸、2 ーメチルー! ープロパンスルホン酸、 1.1 ージ メチルエタンスルホン酸、2一メチルー1ーブ タンスルホン酸、3一メチルー1ーアタンスル ホン酸、1,1ージメチルー1ープロパンスルホ ン酸、 2,2 - ジメチルー1 - プロパンスルホン

(エタンスルボン酸、アロハンスルホン酸、フタンスルホン酸、 ン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン 酸、特に前も5ブルカンスルホン 酸が好ましい。

また、本発明で用いる2成分系触媒における 前記ルイス酸とブレンステッド酸との混合比は、 2成分系触媒のために組合せる触媒成分の種類、

酸、1,2 ージメチルー1 ープロパンスルホン酸、 2 一メチルー 1 一ペンタンスルホン酸、3 一メ チルー1ーペンタンスルホン酸、4一メチルー - ペンタンスルホン砂、11 — ジメチル—1 - プタンスルホン酸、22-ジメチルー1-プ タンスルホン酸、3.3 ージメチルー1 ープタン スルホン酸、1.2 ージメチルー1 ーブタンスル ホン酸、1.3 - シメチルー1 - ブタンスルホン 耐、23ージメチルー」ープタンスルホン粉、 2 ーエチルー1 ープタンスルホン酸等の分岐状 アルキル基を有するスルホン酸等の脂肪族スル ホン酸、あるいはペンゼンスルホン酸、トルエ ンスルホン酸またはナフタレンスルホン酸等の 芳香族スルホン酸が挙げられる。また、代表的 なハロゲン化酢酸の例としては、モノクロル酢 酸、ジクロル酢酸またはトリクロル酢酸等の塩 案化酢酸、あるいはモノフルオロ酢酸、ジフル オロ酢酸またはトリフルオロ酢酸等の弗素化能 酸が挙げられる。とれらのプレンステッド酸の なかでも、有機スルホン酸、特化メタンスルホ

共役シエンの豚類、頭化反応系における共役シ エン系献合体の適度、現化反応温度、現化反応 時期、さらには生成環化物における現化率の目 模値によつてかわり、一肢にはいえないが、ブ レンステッド酸が芳香族スルホン酸またはハロ ゲン化酢酸である場合には 150 : 1 ~ 1 : 1 0、 とりわけ50:1~1:2の紙用内に、またブ レンステッド酸が脂肪炔スルホン酸である場合 (付ま(いは150:1~):20. 特に付ましては) 长柱、200:1~1:200、 1 150:1 ~1:10の簡細内にあるのが築ましい。 ナレ ンステッド酸の混合量が少な過ぎると、段化反 広速度が小さく、短時間で高環化率の現化物が 得られないし、また長時間かけて高環化率の現 化物を製造しても、生成環化物の分子量分布が 筋めて広いものとなる。 一方、 プレンステッド 酸の混合量が多過ぎると、ケル化や般色をもた らす別反応が起りやすくなり、高品質の環化物 けねられたい。

現化反応において使用する前記ルイス酸とブレンステッド酸との合計使用量は、2 成分系験

١

媒のために組合せる触媒の種類、その混合比、 反応温度、所望とする生成物の環化率により異 なり、一概には貫えないが、ブレンステッド酸 として芳香族スルホン酸またはハロゲン化酢酸 を用いる場合には有機リチウム化合物を用いて 溶液重合して得られる共役ジェン系重合体の共 役ジェン単量体単位 100個 あたりの合計 使用モ ル数(以下、単化触媒盘と配す)で 0.0 0 5 ~ 5、 好ましくは 0.0 1 ~ 3 の範囲内、あるいはプレン ステッド酸として脂肪族スルホン酸を用いる場 合には 0.0 0 1 ~ 5 、好ましくは 0.0 0 5 ~ 3 の範 囲内にあるのが堅ましい。触媒最が多過ぎると 環化反応速度は大きくなり、好ましいが、環化 反応が連過ぎることにより環化反応の制御が困 難となり、所望とする環化率の環化物を再現性 よく得るのに不都合であり、また、生成環化物 中の触媒隆佐が多くなるため、例えばフォトレ ジストのような高純度の品質を必要とする環化 物としては使用できなくなる。一方、触媒量が 少な過ぎると、環化反応速度が遅くなり実用的

たく、環化物を効率よく得るためには30~ 100℃の範囲内の温度で行なうのが好ましい。 また、環化反応時には振力、水分の影響を排除 しておくことが望ましい。

(作用)

••

でなくなる。

なか、本発明の製法で用いる多成分系触媒 は、 環化反応溶液中で均一を状態であつても高活性を示すが、前者の溶液の が好ましい。 2 成分系触媒の添加方法は、溶液 重合によつて得られる共役 ジェン系 自合によって得られる共役 ジェンス まる 体液 液 にんイス酸とブレンステッド酸を各々 逐次 アフト酸との混合溶液を調製してから添加する方法 のいずれでもよい。

本発明において、環化反応の際の共役ジェンの 系重合体の溶液は、必要をおばせるがはでかれて、 合終了後重合溶媒と同種の溶媒で希釈し、40 重量光以下、好きしくは5~20 重量光以下するのが選ましい。 この 濃度にするのが 選ましい。 この 濃度が あ 囲 め 高 に 反応 る ため 、 反 の 制御が困難と とる し、 一方 低過 ぎると の の 線を必要とし生産効率上不経済である。

環化反応は、通常、0~200℃の範囲の温度 で行なわれるが、ゲル化や磨色を引き起すこと

を及ぼす程度には2成分系触媒に作用せず、しかも職化反応の際には概して起り易い共役ジェン系 医合体の酸化、分子額切断または分子間架 構等の副反応を抑制するものと推定される。

〔実施例〕

以下、実施例で本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。なか、実施例かよび比較例にかいて、質量平均分子量(Mw)かよび分子量分布(Mw/m)はゲルパーミェーションクロマトグラフィーにより、現化率かよびミクロ構造は核磁気共鳴分光法により例定した。

四丁杂鱼

特開昭61-163904(8)

爽施例1

2個のオートクレーブ中で精製脱水したイソアレン 68.1 g(1モル)を精製脱水したキシレン390 g に各々溶解し、これにューブチルリチウム0.003 g(0.6 ミリモル)を加え、60℃で重合を行なつた。気相部のガスクロマトグラフィによる分析を行ない重合率が100%であることを確認した後、この系に2,6ージー 6ーブチルー 4ーメチルフェノール0.52 g(2.4 ミリモル)を添加した。一方のオートクレーブ中より生成物を取り出して分析した結果、重量平均分子量(Mw)が162,000、分子量分布(Mw/Mm)が1.39 であるポリイソアレンが生成していることが判明した。

および分子量分布は殆んど変らず、本実施例は再 現性があつた。

一方、上記イソアレンの重合後、生成存在を多量のアセトン中に投入して生成ポリイソアレンを 単層、制製し、次いでキシレンに溶解して 5 重な 労のポリイソアレン溶液とし、上記の現化反応と 同様の条件で現化反応を行なつた。生成現化物の 環化比、環化度、ミクロ構造にかける各層 適の百 分率および分子銀分布は、第1表の各々の値と殆 んど変らないものであつた。

実施例2

8個のオートクレープ中で各々精製脱水したイソアレンを精製脱水したキシレンに溶解し、これにロープチルリチウムを削記イソアレンに対して0.075 モル劣にあたる放加え、60℃で混合を行なった。イソアレンが全域消費されたことを確認した後、6個のオートクレープ中に2,6ージーとのブチルーメチルフェノールをローブチルリチックムに対する当故人第2段中、P/1比と記す)が第2段に示した値となるよう各々添加した。一方、

となつた。なお、水洗により触媒残渣を除去し、 孔径 1 μmのメンプランフィルターにより沪過した ところ、ゲルは全く認められなかつた。生成環化 物の環化度、環化比、ミクロ構造、環化率および 分子量分布は第1表のとおりであつた。

			第	1	农	
環	化	比				0. 2 9
類	化	度				3. 5
未反	応イ	ソアレ	ン単ん	立の1	明合	2 2. 9 96
環 化	部分	0 = CI	I 2		•	1 2. 2 %
	*	= C1	_			5 4. 2 <i>%</i>
	,	= c-	-CH ₃			10.8 %
現	化	率				5 9. 6 %
分子	发 分	布 (所)	/M _H)			1. H 8

なお、上記イソプレンの重合、フェノール系化合物の添加およびそれに引き続く類化反応を数回繰返し行なつたが、生成ポリイソプレンの分子重かよび分子量分布、ならびに生成現化物の溶液の性状、生成環化物の環化比、環化度、ミクロ構造

残り1個のオートクレーブ中の溶液を多量のアセトン中に投入して生成物を回収し、分析したところ、重量平均分子量(Mw)が131,000、分子量分布(Mw/Mw)が1.41のポリイソアレンが生成していることが判つた。

ンク付けした。それらの結果を第2要に示す。 実施例3

実施例 2 と同様の方法でイソアレンを取合し、2.6 ージー・ーブチルー 4 ーメチルフェノールをP/1 比が 3.0 となる割合で添加した。次いで四塩化スズと p ートルエンスルボン酸とを触媒混合比かよび触媒盤が第 2 妻に示した値なるように各々添加し、反応時間が第 2 妻に示した時間とすること以外は実施例 2 と同様の方法で環化反応を行なつた。生成物について環化率、ゲルの有無かよびC/R 値のフンクを調べた。それらの結果を第 2 炭に示す。

以下余台

実施例4

オートクレーブ中で精製脱水したイソアレンを 精製脱水したキシレンに溶解し、これにa-ブチ ルリチウムを前記イソプレン尺対し 0.055 モル劣 となる量添加し、60℃で重合を行なつた。イソ プレンが全角消費したところで、6-(4-ヒド ロキシー 3.5 ー 6 ー プチルアニリノ) ー 2.4 ーピ スオクチルーチオー 1,3,5 ートリアジン(第3表 中、I-565 と記す)および 2.2-メチレンーピ ス(4-メチルー6-1-プチルフエノール) (第3段中、N8-6と記す)を、ロープチルリチ ウムのリチウムに対する前配各フエノール系化合 フェリール性水道 物の製品を発展の発展を送の当量比(第3表中、 第2表と同様P/I比と記す)が各々第3表に示し た値となる量添加した。分析したところ生成重合 体は Mm が 191,000 で (Mm/Mm) が 1.48 のポリイソア レンであつた。

このようにして得られたポリイソプレン溶液を キシレンにより希釈して5 重量%の溶液とした後 四塩化スズとリートルエンスルホン酸とをその混

第 2 表

	Ι	艮 龙		条 件		生成四化物			
	Hts	P/1比 ^D	触媒醛 合比 ³	が放布3	反応時間 (時間)	理化率 (%)	ゲルの 有無	C _R 値の サンク	
	1	0	3/1	0.5	3.0	15.8	無	Œ	
実	2	0.1	3/I	0.5	3.0	216	無	l or	
**	3	Q.5	3/1	0, 5	3.0	22.9	無	Œ	
1	4	1.0	3/1	0, 5	3.0	58.5	無	I	
91	5	3,0	3/1	0. 5	3.0	58.5	8 5	1	
2	6	10.0	3/1	0. 5	2.0	59.5	*	ī	
	7	50.0	3/1	0, 5	3, 0	6,8	無	ī	
	1	8.0	1/0	10.0	5.0	13.5	雠	Ħ	
	2	3.0	150/1	5. 0	5.0	39.5	無	п	
奥	3	3.0	50/1	3.0	4.0	42.6	쐕	1	
施	4	3.0	5/1	1.0	2.0	63.1	. 無	1	
89	5	3.0	1/1	1,0	1.5	59.5	34 6	1	
1 3	6	3.0	1/2	LO	1.5	55.4	無	1	
ا ًا	7	3.0	1/10	3.0	5.0	40.3	有	-	
LJ	В	3.0	0/1	5.0	5.0	0		-	

① P/1 比: (フェノール系化合物の使用モル数) / (ローブチルリチウムの使用モル数)

る 強謀混合比:(四塩化スズの使用モル板)/(pートルエンスルホン酸の使 用モル飲)

3 触媒量:ボリイソプレンの単量体単位 100 あたりの四塩化スズおよびp-ト

次のようにランク付けをした。

!:2未満のもの 『:2~3までのもの 『:3以上のもの

合比が 2.3/1 でかつ触媒 糞が 2.0 とたる量添加し、 60℃で 3 時間環化反応を行なつた。生成物につ いて環化率、ゲルの有無 かよび 5kg 値のラシクを調 べた。その結果を第 3 妻に示す。

第 3 表

165	フエノール系 化合物	P/I 壯	環化率 (%)	ゲルの 有無	%値の ランク
1	_	0	21.9	無	П
z	1-565	0.1	26.8		Ш
3	•	0.5	3 1. 4	•	П
4	, ,	2.0	6 4. 5	,	1
5	,	10.0	5 9. 8	•	I
6	,	5 0.0	3.0	,	1
7	№8 — 6	0.1	1 1. 5	,	m
8	*	1.0	58.8	*	I
9	•	30.0	7. 3	*	I

実施例5

pートルエンスルホン酸の代りに第4表に示したアレンステッド酸を第4表に示した触媒比、触 踩動、各々用い、第4表に示した時間、環化反応 を行なうとと以外は実施例1と同様の方法により 理合、 2,6 ージー L ーブチルー 4 ーメチルフエノールの添加 および環化反応を行なつた。 生成溶液の性状、生成ポリイソプレン環化物の環化率、 % 値のランクを調べた。 その結果を第 4 表に示す。

をお、比較のために、 プレンステッド酸として 硫酸を用いた場合、 かよび プレンステッド酸 を単 独で用いた場合についても、 第 4 表に示した条件 以外は実施例1 と同様にして、 ポリイソ プレン環 化物を製造した。上記と同様にして生成溶液の性 状、生成環化物の 環化率 かよび分子 最分布の変化 割合の程度を調べた。その結果を第 4 表に示す。

ケ	4	裘

	反	5 9	\$ f	ŧ	反:	B 精	果
No	ブレンステツド酸	脸鰈比	勉媒最	反応時間 (時間)	反応溶液 の色		C/R 紅
ı	破散	1/1	1.0	6,0	赤粒色	-	-
2	メタンスルホン酸	1/1	0.5	0.5	無色	64	1
3	ブタンスルホン酸	1/1	0.3	0.5	無色	55	1
4	ペンゼンスルホン酸	1/1	1.0	1.5	無 色	60	1
5	トリフルオロ酢酸	1/1	LO	1.0	無 色	58	1
6	メタンスルホン酸	0/1	1.0	8.0	装货包	<5	-
7	トリフルオロ酢散	0/1	1.0	5.0	接黄色	<5	-

少なくてよく、経済的な利点もさることながら、 反応後の触媒除去も容易であり、生成類化物中の 触媒残強を殺小股に抑えることができ、高純度の 現化物が得られる。そのため、本発明の方法によ つて得られる現化物は、金風等の不純物の存在を 循度に殴うフォトレジストに適した現化物として は好ましく使用される。

加えて、本発明にAいては、環化反応に用いる 共役ジェン系重合体の有機形列をして共役ジェン の存在によって得られる重合体溶液を用いる ので、共役ジェンを存在重合する工程、生成定合 体格液を単位する工程、重合体を環化溶液に溶解 する工程をよび場化反応を行えり工程からなる 法に比較して工程の網略化かよび省力化の点が きなメリットがある。そのため、触媒使用並が まなくてすむとと相俟って本発明の製法は工業的 要遊に通した方法である。

(効果)

本発明の製法により、競化反応に用いる共役シェン系置合体の有機溶剤を改正、共役シェンを溶液を用いる、環化を用いる、環化を用いる、環化を用いる。の選択性かよび活性を可能の選択性があれば、ののでは、ないのでは、では、ないのであり、には、ないのである。

また、本発明の製法により、ゲル化または形色をもたらす副反応を伴うことなく、短時間で、 再 現性よく、狭い分子量分布を有する高品質の共役 ジェン系重合体環化物が得られる。

さらに、本発明においては、ホウ素を含む化合物またはリンを含む化合物を全く使用しない。また、使用触媒が高活性であるため、その使用量が

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.